



Sous-couche durable en PU compatible avec tout types de moquettes

- *Extrêmement résistante et durable*
- *Entièrement recyclable*
- *Résilience exceptionnellement élevée*
- *Fabriquée à partir de matelas recyclés*
- *Léger*

Faites l'expérience d'un confort luxueux et d'une grande durabilité avec Comfort Green 6mm. La sous-couche entièrement recyclable qui s'adapte à toute les moquettes et leurs offre une durée de vie plus longue.

Cette sous-couche est la solution pour un confort de vie élevé, parfaite aussi bien pour un usage domestique que commercial intensif.

Fabriqué à partir de mousse PU pure, dérivée de matelas recyclés collectés aux Pays-Bas, Comfort Green 6mm est un produit durable qui contribue à un monde plus vert et participe à l'économie circulaire globale.

Il se nivelle sans effort et est facile à poser, ce qui vous permet de gagner un temps précieux. Comfort Green 6mm peut être posé tendu ou entièrement collé, et grâce à son excellente capacité de résilience, les empreintes de pieds de chaises ou d'autres objets restent pratiquement invisibles.

Cette sous-couche surpassé en performance son exceptionnelle réduction des bruits d'impact, vous permettant de profiter d'un environnement de vie silencieux et confortable. Découvrez la différence avec Comfort Green 6mm, où le confort, la durabilité et les meilleures performances sont réunis.



SPÉCIFICATIONS PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d' article	115.500
Épaisseur/ tolérance (mm)	6 ± 10%
Dimensions (cm) / tolérance (mm / m ¹)	150 x 1000 / ± 10%
Matière première	Matelas en mousse recyclée avec couche supérieure en non-tissé et papier crêpé
Couleur	Vert/ brun
Poids au m ² (kg)	1 kg ± 10%
Poids par colis (kg)	15 kg ± 10%
Densité (kg/m ³)	180 kg/m ³
Classe d'incendie (according to EN13501: 2007)	Efl-s1 / Bfl-S1 sur demande
Valeur R de la résistance thermique (m ² .K/W) (selon ISO 8302:1991 and EN 12667:2001)	0,144 m ² .K/W
R-value	1,44
TOG	
Résistance à la rupture (EN ISO 13934-1)	
Length	273N
Width	104N
Élongation (EN ISO 13934-1)	
Length	2,91%
Width	1,35%
Perte d'épaisseur après charge statique (ISO 3416:1986)	
After 1 hour	2,26%
After 24 hours	4,8%
Perte d'épaisseur après charge dynamique (ISO 2094:1999)	3,2%
Compression après une charge dynamique (BS 4098: 1975)	3,1 mm
Résistance à la rupture et à la fissuration (EN 14499: 2015)	pas de fissure
Classification de l'utilisation finale	HC/U Utilisation intensive du projet
Réduction des bruits d' impact sur le plancher en bois (selon ISO-10140-3:2010)	
sans couverture	33 dB ΔL _w
En combinaison avec une moquette de 6 mm	40 dB ΔL _w

APPLICATION

Une sous-couche durable convenant à tous les types de moquette, idéale à la fois pour la maison et pour un usage commercial intensif.



CONTENU DE LA PALETTE

12 rouleaux

- 1.50 x 10 m
- 15 m²

Épaisseur 6 mm

CONDITIONNEMENT

Manuel d'installation	présent
Contenu de la palette	12 rouleaux = 180 m ²
Dimensions de la palette (lxbxh mm)	1125 x 1125 x 1500
Poids de la palette	190 kg



Scanner le code QR pour plus d'informations sur Comfort Green 6mm

Veuillez consulter www.unifloor.nl/fr pour les informations les plus récentes.