

MODULE FLOORS

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR L'INSTALLATION D'UN SOL MODULE FLOORS

- La température minimum d'installation doit être supérieure à 15° Celsius.
- Laisser un minimum de 5mm de dilatation entre le sol et tout point fixe.
- **Ne pas essayer d'installer le sol immédiatement** après la livraison, il doit s'acclimater à la température ambiante de la pièce avant l'installation. Nous recommandons un **minimum de 24h** avant de débiter mais cela dépendra de la température ambiante.
- Plus il fait chaud et plus le sol va s'acclimater rapidement. Si les délais sont serrés, nous recommandons de **partager les palettes en petits tas** afin d'accélérer le processus.

QUELS OUTILS POUR INSTALLER VOTRE SOL MODULE FLOORS * ?

LE TRIO GAGNANT :



Le massicot
pour des coupes propres.



Le cutter
pour contourner les obstacles.




Et
un maillet !

**Hors gamme Module Décor*


LA FINITION CE N'EST PAS ACCESSOIRE !

Rampes et angles de finition disponibles pour chaque couleur des gammes Module Factory, Garage, Retail et Print.

Plinthe en plastique à coller 2,5m (dimensions en mm)



Coloris	
	Blanc
	Noir
	Gris clair
	Gris foncé
	Chêne des marais
	Hêtre
	Taupe
	Chêne clair
	Ivoire
	Cérusé
	Bleu
	Argent



Pour en savoir plus, consultez les notices d'installation de chacune de nos collections !

QUAND FAUT-IL COLLER ?

MODULE GARAGE

Entrée / Porte sectionnelle
= ENCOLLER

Exposition au soleil
ou à la chaleur
= ENCOLLER

Laisser un joint
de dilatation
périphérique de
5 mm minimum

MODULE FACTORY

Passage de transpalettes
= Pas besoin d'encoller
si utilisation de la gamme
MODULE FACTORY

Zones soumises à de grandes projections d'eau = ENCOLLER

Pour les zones à encoller : utiliser une colle PU bi-composante préconisée en fonction du type de support.
Peut venir en recouvrement sur des surfaces amiantées.

DANS QUELS CAS LE TRAITEMENT DE SURFACE PU DEFENDER EST-IL PRÉCONISÉ ?


- Pour réduire la migration du caoutchouc des pneus : certaines roues en caoutchouc peuvent tâcher la dalle, c'est une réaction chimique qui se produit entre l'anti-oxydant utilisé dans certains caoutchouc et les plastifiants du PVC. La marque qui se forme devient marron.*
- Pour protéger la dalle des produits chimiques.
- Et plus généralement, pour un entretien plus facile, le PU DEFENDER réduit l'adhérence des salissures.

* La nature de certains solvants utilisés sans recommandations préalables de notre part ne nous permet pas de garantir qu'aucune trace ne se forme.

IMPRESSION PERSONNALISÉE



Le support de communication idéal :
logos, fresques, tapis,
tous les formats sont possibles.



Impression sur demande des pictogrammes
INRS (avertissement, incendie, interdiction,
obligation, secours), nous consulter.

Protection de l'impression
grâce au traitement de
surface PU Defender.



BANDES & STICKERS DE MARQUAGE



Disponibles en rouleaux :
50mm x 30m | 75mm x 30m | 100mm x 30m

- PVC industriel de 1mm
- Bords biseautés
- Garantie 3 ans



Formes, pieds, jonctions, chiffres, lettres



DEGRAISSANT DISPERSANT MULTI USAGES AU RICIN DESTRUCTEUR D'ODEURS POUR L'ESSENCE ET LE GAZOLE



MODULE CLEANER VG

C'est un **destructeur d'odeurs**
particulièrement performant **sur**
l'urine, le poisson, l'essence et le
gazole. Mais aussi sur les encres à
l'eau, le vin, la Bétadine et la graisse.

Conditionnement :

5 litres - minimum de commande
carton de 4x5 litres

1 litre - minimum de commande
carton de 12x1 litre

MODE D'EMPLOI

1. Utiliser dilué de 1 à 10 % :
augmenter la concentration pour
des travaux difficiles.
2. Pulvériser soit manuellement soit
par lavage mécanisé.
3. Laisser agir quelques instants et
procéder à un rinçage

**UN ESSAI PRÉALABLE
AVANT UTILISATION EST
RECOMMANDÉ**



Actifs d'origine végétale et matières premières **facilement biodégradables** et à **l'impact écologique optimisé**. Elaborée et formulée dans le **respect total de l'utilisateur**.

Compatible avec toutes nos gammes Module Floors.



MODULE CARRÉ

14 rue Saint Santin
45750 Saint Pryvé Saint Mesmin

contact@module-2.com
www.module-2.com

Tel : +33 (0)2 46 91 06 63 | Fax : 02 46 91 06 51

Rejoignez-nous sur
les réseaux sociaux

