

Sous-plancher parfaitement nivelant pour les revêtements de sol élastiques et le parquet pour les projets plus lourds

- Préparation rapide du sol et facile à traiter
- Un nivellement parfait
- Réduction du bruit d'impact en combinaison avec différentes sous-couches
- Très adapté au chauffage par le sol
- Finition parfaite pour les moquettes vinyles, bandes de PVC, linoléum et parquet

Jumpax[®] Top est un système de double sous-plancher composé d'une feuille inférieure et d'une feuille supérieure avec un adhésif interactif. Jumpax[®] Top est un produit de nivellement sec, facile et rapide à appliquer. Ce système de sous-plancher peut être utilisé pour les lames de PVC, le linoléum, le vinyle, le PVC en pose libre, mais il convient également pour le collage direct du parquet. Selon l'application, Jumpax Top est toujours combiné avec une sous-couche flottante.

Jumpax[®] Top est la solution idéale en combinaison avec un chauffage par le sol. Pour les systèmes à eau chaude, Jumpax[®]

Top est combiné avec HeatFoil[®] et pour le chauffage électrique par le sol avec HeatBlok[®]. Jumpax[®] Top vous permet de transformer en peu de temps n'importe quel support en un support lisse et adapté à la pose directe de moquettes. Jumpax[®] Top vous fait gagner beaucoup de temps, car vous n'avez pas à tenir compte du temps de séchage nécessaire à l'utilisation d'enduits d'égalisation humides encombrants et fastidieux. En outre, Jumpax[®] Top vous offre un excellent résultat en termes de réduction des bruits d'impact*.

* Sur les planchers de construction en bois, la réduction du bruit est différente. Sur les systèmes de chape flottante, l'atténuation sonore du revêtement de sol dépend toujours de l'atténuation du bruit d'Impact de la chape en place.



SPÉCIFICATIONS PRODUIT

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	136.400
Épaisseur/tolérance (mm) plaque de plâtre	8 / ± 0,2
Dimensions (cm)/tolérance (mm) plaque de plâtre	600 x 1200 / ± 3
Matière première	MDF
Couleur	Naturel

Poids au m² (kg)	6,15
Poids par colis (kg)	8,9
Densité (kg/m³)	770
Humidité (%) (%) MDF	4-10
Dilatation après 24 heures dans l'eau, max. (%)	< 40

Classe d'incendie (selon EN13501: 2007)	
Test à nu depuis le haut	D _{fl-s1}

Valeur R de la résistance thermique (m².K/W) (selon ISO 8302:1991 et EN 12667:2001)	0,082
--	-------

Résistance à la compression (kPa) (selon la norme EN 826 avec une impression de 0,5 mm)	1000
--	------

Réduction des bruits d'impact sur le sol en béton (selon ISO 10140-3 2010)	
en combinaison avec HeatFoil & PVC 2 mm collé	22 dB ΔL _n
en combinaison avec HeatBlok 6 mm & PVC 2 mm collé	21 dB ΔL _n
en combinaison avec HeatBlok 6 mm & Linoleum 2 mm collé	21 dB ΔL _n
en combinaison avec Greenfloor 3 mm & Linoleum 2 mm collé	22 dB ΔL _n
en combinaison avec Cocofloor 4 mm & PVC en pose libre 4,5 mm	24 dB ΔL _n

Teneur en formaldéhyde Certifié FSC	E-1 FSC C154437
--	--------------------

APPLICATION

Sous-plancher acoustique, rapide, pour le collage de tous les tapis, moquettes et les dalles de tapis à usage domestique.



CONTENU DU COLIS

4/4

- 4 panneaux inférieurs et 4 panneaux supérieurs
- 600 x 1200 mm
- 2.88 m²

Épaisseur 8 mm

CONDITIONNEMENT

Manuel d'installation présent

Contenu de la palette 48 colis / 138,2 m²

Dimensions de la palette (lxlxh) 1200 x 1200 x 1125 mm

Poids de la palette 873 kg



Scanner le code QR pour plus d'informations sur Jumpax® Top!

Veuillez consulter www.unifloor.nl/fr pour les informations les plus récentes.

Unifloor B.V.
Arnsbergstraat 4
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33
E-mail info@unifloor.nl
www.unifloor.fr



©2022 Unifloor B.V. Tous droits réservés.